

FICHA TÉCNICA

Hidrofugante HQ65

Descrição

Hidrofugante de qualidade à base de resina de polissiloxanos em base solvente. Para aplicação sobre superfícies de pedra natural, cimento, telha, tijoleira não vidrada, tijolo, estuque e outras superfícies porosas. Permeável ao vapor de água e resistente a fungos, agentes de envelhecimento, alcális, etc.
Excelente capacidade de impregnação e repelente à água.

Composição e características

Produto de base solvente à base de polissiloxanos, aditivado com cargas fungicidas;

Cor: Incolor;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 0,78 – 0,79 g/cm³;

Secagem (20 °C; HR: 60 %);

- Superficial: 20 minutos;
- Repintura: 60 minutos

Aplicação

Aplicar sobre a superfície de pedra natural, cimento, telha, tijoleira não vidrada, tijolo, estuque e outras superfícies porosas.

Para obtenção de melhores resultados, aplicar 2 ou 3 demãos húmido sobre húmido com a trincha, pincel de caiar ou pulverizador.

Aplicar em tempo seco. Não aplicar se o suporte estiver húmido. Após a lavagem, deixar secar no mínimo 24 horas.

RENDIMENTO: dependendo do suporte e do aplicador, ronda 5 a 10 m² /litro/demão (2,5 a 5 m² para o esquema sugerido).

Apresentação

Embalagens de 5 L e 20 L.

Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

Outras informações

Consultar a ficha de segurança.